



Interfodera con resina invisibile
Invisible Coating Interlining

211418 C

Interfodera termoadesiva ultra leggera con mano molto morbida.

Particolarmente indicata per tessuti raffinati e difficili come chiffon georgette e sete in genere, viene consigliata per un utilizzo universale nelle linee abbigliamento maschile e femminile. Dotata di resina dal punto invisibile, risolve i problemi di retro uscita.

211418 C

Woven cross twill 2/2
PA doppio punto
Mesh 40 (220p/cm²)

	Temperatura	Tempo	* Pressione
Pressa in continuo	125°C - 140°C 257°F - 284°F	10 s - 15 s	1 - 3 bar 1 - 3 kp/cm ² *N/cm ²
Pressa a cassette	125°C - 140°C 257°F - 284°F + Test	10 s - 15 s + Test	100 - 300 mbar 100 - 300 p/cm ² + Test
Ferro da stiro	** Test 130°C 266°F con vapore	> 5 s	Eeguire una buona pressione

Dati tecnici

16 g/m²

90 cm x 100 m
150 cm x 100 m

bianco, nero, grigio

100 PES

||| PES

≡ PES



* Pressione di termoadesivazione in funzione del tipo di pressa utilizzata.

** La termoadesivazione con il ferro da stiro non viene garantita

GARANZIA – Condizioni generali

A causa della varietà di tessuti e altri materiali e dei macchinari disponibili per la confezione, si consiglia, prima di qualsiasi uso industriale, di procedere a delle prove complete sui materiali scelti, con l'uso di macchinari di normale utilizzo. La garanzia relativa all'acquisto dell'interfodera è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti eventualmente riconosciuti difettosi ed esclude categoricamente ogni altra indennità e/o risarcimento di eventuali danni a prodotti semilavorati e/o finiti.