



Interfodera Maglina Circolare Circular Knitted Interlining

231309

Interfodera termoadesiva elastica di peso medio con mano morbida e piena. Di impiego universale, offre un'eccellente capacità di tenuta della forma. Viene consigliata per un utilizzo nelle piccole parti e nella grande superficie di giacche e blazer, nelle linee di abbigliamento maschili e femminili. La resina doppio punto fornisce ottime performance al lavaggio in acqua ed a secco.

231309

Maglina Circolare
PA doppio punto
Mesh 25 (110p/cm²)

	Temperatura	Tempo	* Pressione
Pressa in continuo	127°C - 138°C 260°F - 280°F	14 s - 16 s	2 - 4 bar 2 - 4 kp/cm ² 15 - 30 N/cm ²
Pressa a cassette	127°C - 138°C 260°F - 280°F + Test	14 s - 16 s + Test	200 - 350 mbar 200 - 350 p/cm ² + Test
Ferro da stiro	** Test 130°C 266°F con vapore	> 10 s	Eeguire una buona pressione

Dati tecnici

40 g/m²

90 cm x 100 m
150 cm x 100 m

bianco, nero

100 PES

||| PES

≡ PES



* Pressione di termoadesivazione in funzione del tipo di pressa utilizzata.

** La termoadesivazione con il ferro da stiro non viene garantita

GARANZIA – Condizioni generali

A causa della varietà di tessuti e altri materiali e dei macchinari disponibili per la confezione, si consiglia, prima di qualsiasi uso industriale, di procedere a delle prove complete sui materiali scelti, con l'uso di macchinari di normale utilizzo. La garanzia relativa all'acquisto dell'interfodera è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti eventualmente riconosciuti difettosi ed esclude categoricamente ogni altra indennità e/o risarcimento di eventuali danni a prodotti semilavorati e/o finiti.