



Interfodera in Tessuto Raso *Twill Satin Interlining*

301490

Interfodera termoadesiva elastica pesante, in tessuto ottenuto da bamboo rigenerato e filamento di poliestere testurizzato, con mano di morbidezza naturale. Consigliata per l'utilizzo su tessuti in genere, anche delicati, nel davanti e nelle piccole parti, nella produzione di linee di abbigliamento maschile e femminile.

Resistente ai lavaggi, asciuga rapidamente e possiede caratteristiche antibatteriche. La speciale resina, fornisce buone performance dopo l'applicazione.

301490

Raso 1/3

PA

Mesh 20 (72p/cm²)

	Temperatura	Tempo	* Pressione
Pressa in continuo	116°C - 132°C 241°F - 270°F	12 s - 15 s	2 - 4 bar 2 - 4 kp/cm ^q 15 - 30 N/cm ^q
Pressa a cassette	116°C - 132°C 241°F - 270°F + Test	12 s - 15 s + Test	200 - 350 mbar 200 - 350 p/cm ^q + Test
Ferro da stiro	** Test 130°C 266°F con vapore	> 5 s	Eseguire una buona pressione

Dati tecnici

90 g/m²

90 cm x 100 m
150 cm x 100 m

bianco

77 BA VI, 23 PES

||| BA VI

≡ PES



* Pressione di termoadesivazione in funzione del tipo di pressa utilizzata.

** La termoadesivazione con il ferro da stiro non viene garantita

GARANZIA – Condizioni generali

A causa della varietà di tessuti e altri materiali e dei macchinari disponibili per la confezione, si consiglia, prima di qualsiasi uso industriale, di procedere a delle prove complete sui materiali scelti, con l'uso di macchinari di normale utilizzo. La garanzia relativa all'acquisto dell'interfodera è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti eventualmente riconosciuti difettosi ed esclude categoricamente ogni altra indennità e/o risarcimento di eventuali danni a prodotti semilavorati e/o finiti.